



# AIRMEXX PAG 100 / Аирмекс ПАГ 100

Высококачественная полиалкиленгликолевая жидкость для кондиционеров

## Описание:

**AIRMEXX PAG 100 / Аирмекс ПАГ 100** является отличным высококачественным синтетическим смазочным материалом на основе полигликоля. Это двусторонне подрезанное полиалкилен-гликоль- кондиционерное масло, разработанное специально для применения в кондиционерах в автомобильной направлении. **AIRMEXX PAG 100 / Аирмекс ПАГ 100** разрабатывался специально для требований OEM. При этом компоненты присадок созданы передовой технологией, чтобы можно было предложить замечательную защиту для HFC-систем охлаждения, которые заполняются с R 134a. **AIRMEXX PAG 100 / Аирмекс ПАГ 100** обладает отличной растворимостью и смазкой в автомобильных направлениях HFC-систем охлаждения.

## Свойства

- Превосходная стабильность к окислению
- Высокая устойчивость тонкого масляного слоя
- Непревзойденная растворимость в HFC и смешанных хладагентах
- Превосходная защита от коррозии
- Идеальный углеродный и коррозионный контроль
- Превосходная совместимость материалов
- Гигроскопичность

## Эффективность

- Повышает эффективность кондиционеров
- Высокая надежность
- Подходит для длинных интервалов замены
- Подвижные части в циркуляции хладагентов идеально смазываются, уплотняются и охлаждаются

## Применимо для

ISO-градация 100 AA1

## Применение

- Как смазочный в HFC- кондиционерах
- Поршневой компрессор и винтовой компрессор, работающий с углеводородом и не имеющие место с кислородом и водой.
- Углеводородный охлаждающий компрессор
- Аммиачный растворимый охлаждающий материал

## Совместимость:

- **AIRMEXX PAG 100 / Аирмекс ПАГ 100** является полностью совместимым со сравнимыми PAG-смазочными материалами и может смешиваться. Чтобы иметь возможность использовать полностью преимущества **AIRMEXX PAG 100 / Аирмекс ПАГ 100**, тем не менее рекомендуем не смешивать **AIRMEXX PAG 100 / Аирмекс ПАГ 100** с другими смазочными материалами.

## AIRMEXX PAG 100 / Аирмекс ПАГ 100

Арт.-№	Емкости	
320020	Банка	250 мл

## Типичные характеристики:

Специальные вес при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	992
Вязкость при 40°C	cSt	108,8
Вязкость при 100°C	cSt	19,50
Индекс вязкости		204
Температура вспышки COC	°C	246
Температура затвердевания	°C	<-40
ISO-класс		100